




# Flores EcoBase™

Předběžná specifikace dle EN 1307

Způsob výroby	ISO 2424	Všívavý 1/10 "	
Vzhled	ISO 2424	Strukturovaný smyčkový	
Způsob barvení		Celoprobarvené vlákno	
Rozměry	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 / (20 čtverců v kartonu)
Primární podklad	ISO 2424	Polyesterová plst'	
Sekundární podklad	ISO 2424	DESSO EcoBase®* - Obsahující nejméně 75% C2C pozitivně definovaného recyklovaného obsahu	
Složení vlákna	ISO 2424	BCF Polyamid 6 a ECONYL® (ECONYL® je vyroben ze 100% regenerovaného obsahu) **	
Celková výška	ISO 1765	mm	7.5
Výška vlasu	ISO 1766	mm	3.5
Celková hmotnost	ISO 8543	g/m <sup>2</sup>	4650
Celková hmotnost vlasu	ISO 2424	g/m <sup>2</sup>	850
Hmotnost vlasu nad povrchem	ISO 8543	g/m <sup>2</sup>	500
Hustota vlasu	ISO 8543	g/cm <sup>3</sup>	0.143
Počet vpichů	ISO 1763	/dm <sup>2</sup>	1580
Vnitřní napětí	ISO 6356	kV	≤ 2,0
Vertikální odpor	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10 <sup>9</sup>
Horizontální odpor	ISO 10965	Ohm	-
Zátěžová třída	EN 1307	33 komerční – vysoká zátěž	
Třída pohodlí	EN 1307	LC 2	
Rozměrová stálost	EN 986	%	≤ 0,2
Útlum kročejového hluku ΔLW	ISO 10140	dB	24
Zvuková pohltivost	ISO 354	Freq. Hz	125    250    500    1000    2000    4000
		α <sub>s</sub>	0.00    0.01    0.05    0.15    0.34    0.45
Snížení hluku	ISO 354	α <sub>w</sub>	0.15
Tepelný odpor	ISO 8302	m <sup>2</sup> .K/W	0.077
Hořlavost	EN 13501-1	Bfl - s1 (testován volně položený)	
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	1DB80AC8	


 Manufactured by:  
 Tarkett BV  
 Taxandriaweg 15  
 NL - 5142 PA Waalwijk

EN 14041  
 0493-CPR-  
 0002



\* DESSO EcoBase® je podložka na bázi polyolefinů. Pozitivně definované znamená, že všechny složky byly posouzeny jako Zelená (optimální) nebo Žlutá (tolerovatelná) podle kritérií hodnocení Cradle to Cradle®. Jak je popsáno v Cradle to Cradle® Certified CM Product Standard verze 3.0. Celkový obsah recyklovaného obsahu se liší podle produktu a barvy, který lze nalézt na našich webových stránkách: professionals.tarkett.com  
 \*\* ECONYL® je příze vyrobená z 100% regenerovaného obsahu. Celkový obsah regenerované složky se mění podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a její přesné % lze nalézt na našich webových stránkách: www.professionals.tarkett.com

Podlahové krytiny DESSO by měly být instalovány v souladu s montážními pokyny DESSO a příslušnými průmyslovými standardy. Aby se zachoval estetický vzhled výrobku, měl by být pravidelně a účinně čištěn a udržován.

Podlahové krytiny DESSO by měly být použity pouze k pokrytí podlah. Poznámka: Společnost Tarkett si vyhrazuje právo tyto specifikace změnit bez předchozího upozornění. Nejnovější verzi specifikace naleznete na našich webových stránkách: www.professionals.tarkett.com

EN-20190308

Tarkett BV  
 Taxandriaweg 15  
 NL-5142 PA Waalwijk

