

ProtectWALL

TECHNICKÝ LIST

Řada ProtectWALL, která je k dispozici v 50 dekorech, je inteligentní řešení stěn, které je navrženo tak, aby bylo obložením stěn vysoce odolné a chránilo stěny proti nárazům a poškrábání v prostředí s vysokou zátěží. ProtectWall je 100% bez ftalátů a má velmi nízké celkové emise VOC - méně než 10 µg / m³. Řada obsahuje verzi 1,5 mm a verzi 2CR určenou pro čisté prostory a třídou podle normy ISO 1 (EN 14644-1) s 10-ti letou zárukou.

TECHNICKÉ PARAMETRY	NORMY	PROTECTWALL 1.5	PROTECTWALL 2 CR (Clean Room)
Klasifikace	EN 259-1 EN 14644-1	Vysoce zátěžová stěnová krytina - -	Vysoce zátěžová stěnová krytina ISO třída 1 GMP třída A
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY			
Celková tloušťka	EN ISO 24346	1.50 mm	2.00 mm
Celková hmotnost	EN ISO 23997	2400 g/m ²	3000 g/m ²
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN ISO 24340	0.35 mm	0.55 mm
Balení	EN ISO 24341	20 bm x 200 cm (40m ²)	20 bm x 200 cm (40m ²)
VLASTNOSTI DLE POŽADAVKŮ CE (EN 14041)			
Prohlášení o vlastnostech	EN 15102	0132-0065-DoP-2016-07	0131-0051-DoP-2013-07
Reakce na oheň	EN 13501-1	B-s2,d0 lepený na jakémkoliv nekovovém materiálu A1 or A2-s1,d0 třída podkladu	B-s3,d0 lepený na jakémkoliv nekov. mat. A1 +
Elektrostatické vlastnosti	EN 1815	≤ 2 kV	≤ 2 kV
TECHNICKÉ VLASTNOSTI			
Rozměrová stabilita	ISO 23999 - EN 434	≤ 1% podélně	≤ 1% podélně
Zvlnění po zahřátí	ISO 23999 - EN 434	≤ Z mm	≤ Z mm
Barevná stálost	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Odolnost proti nárazům	EN 259-2	Odolnost proti nárazům Bez viditelných prasklin a trhlin	Odolnost proti nárazům Bez viditelných prasklin a trhlin
Odolnost proti poškrábání		Sclerometer test: Výborný Bez viditelných škrábanců	Sclerometer test: Výborný Bez viditelných škrábanců
Umývání houbou Čištění jemným kartáčkem	EN 12956	Velmi dobře omyvatelné	Velmi dobře omyvatelné
Odolnost proti opotřebení		Výborná Bez viditelných známek po čištění	Výborná Bez viditelných známek po čištění
Pružnost	ISO 24344 - EN 435	Bez poškození, bez trhlin	Bez poškození, bez trhlin
Pevnost spojů	EN 684	> 250 N/50 mm	> 400 N/50 mm
Tvrдость	ISO 868	92	94
Odolnost proti skvrnám Odolnost proti chemikáliím	ISO 26987 - EN 423	Bez vlivu (0)	Bez vlivu (0)
Kontrola kontaminace	EN 14644-1	-	ISO Třída1 /GMP třída A
Snadnost dekontaminace	ISO 8690	-	Dobrá
EKOLOGICKÉ VLASTNOSTI VÝROBKU			
Celkové VOC emise	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m ³ (po 28 dnech)	≤ 10 µg/m ³ (po 28 dnech)
BAREVNOST			
		45	5

Výše uvedené informace se vztahují na změny ve prospěch dalšího zlepšení (01/18).

Podle evropského nařízení č. 305/2011 o označování CE naleznete prohlášení o vlastnostech na našich internetových stránkách www.tarkett.cz

Respektujte, prosím, Tarkett návody týkající se pokládky, čištění a údržby, které naleznete na našich webových stránkách. V případě dotazů se obraťte na místního obchodního zástupce..

CUSTOMS TARIFF : 4820 5000 00

