

Ruby 70 / Ruby 70 Acoustic

TECHNICKÁ DATA	NORMY	RUBY 70	RUBY 70 ACOUSTIC
KLASIFIKACE			
Klasifikace	EN ISO 10582	Heterogenní kompaktní podlahová krytina na bázi polyvinylchloridu	–
	EN 651	–	Heterogenní akustická podlahová krytina na bázi polyvinylchloridu
	EN ISO 10874	34/43	34
Obsah pojiva v nášlapné vrstvě	EN ISO 10582	Typ I	–
Třída otěru	EN 651	–	T
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY			
Celková tloušťka	EN ISO 24346	2.00 mm	3.00 mm
Celková hmotnost	EN ISO 23997	3000 g/m ²	2500 g/m ²
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN ISO 24340	0.70 mm	0.70 mm
Povrchová úprava		Top Clean™	Top Clean™
Balení	EN ISO 24341 role	cca. 23 bm x 200 cm položka č. 25098/25145 ___ 3 koncové číslice barvy cca. 23 bm x 400 cm položka č. 25099/25144 ___ 3 koncové číslice barvy	cca. 23 bm x 200 cm položka č. 25086/25148 ___ 3 koncové číslice barvy –
VLASTNOSTI DLE CE ZNAČENÍ (EN 14041)			
	EN 14041	0131-0038-DoP-2014-10	0131-0056-DoP-2015-01
Reakce na oheň	EN ISO 13501-1	Bř-s1 nalepeno na beton nebo dřevěný podklad	Cř-s1 nalepeno na beton nebo dřevěný podklad
Tepelný odpor	EN 12667	cca. 0.02 m ² K/W	cca. 0.04 m ² K/W
Sklon ke vzniku statické elektřiny	EN 1815	< 2kV na betonu	< 2kV na betonu
Protiskluznost	EN 13893	μ ≥ 0,3	μ ≥ 0,3
TECHNICKÉ VLASTNOSTI			
Zbytkový otlak	EN ISO 24343-1	Požadovaná hodnota: ≤ 0.10 mm Nejlepší naměřená hodnota*: 0.02 mm	Požadovaná hodnota: ≤ 0.20 mm Nejlepší naměřená hodnota*: 0.11 mm
Protiskluznost	DIN 51130	R10	R10
Redukce kročejového hluku	EN ISO 717/2 NF S31-074	4dB Třída C	19dB Třída A
Nohy nábytku	EN 424	Bez poškození	Bez poškození
Židle s pojezdovými kolečky	ISO 4918	Bez poškození	Bez poškození
Barevná stálost	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Rozměrová stabilita	EN ISO 23999	≤ 0.10%	≤ 0.10%
Zvlnění po zahřátí	EN ISO 23999	≤ 8 mm	≤ 8 mm
Chemická odolnost	EN ISO 26987	Bez vlivu (0)	Bez vlivu (0)
Podlahové topení		Vhodné	Vhodné
ENVIRONMENTÁLNÍ SPECIFIKACE			
Celkové VOC emise	ISO 16000-9	≤ 100 µg/m ³ (po 28 dnech)	≤ 100 µg/m ³ (po 28 dnech)
BARVY			
		32	18

Výše uvedené informace mohou být změněny ve prospěch dalšího zlepšování (06/19). *pouze pro informaci - nezávazně.

V souladu s evropským nařízením č. 305/2011 o označování CE jsou prohlášení o vlastnostech k dispozici na našich webových stránkách www.tarkett.com

Respektujte, prosím, Tarkett návody týkající se pokládky, čištění a údržby, které naleznete na našich webových stránkách. V případě dotazů se obraťte na místního obchodního zástupce



Ref. No.	Welding Rod No.	NCS No.	LRV %	Ref. No.	Welding Rod No.	NCS No.	LRV %	Ref. No.	Welding Rod No.	NCS No.	LRV %	Ref. No.	Welding Rod No.	NCS No.	LRV %	Ref. No.	Welding Rod No.	NCS No.	LRV %
000	1287 182	S 3502-Y	36.40	034	1292 101	S 3030-Y20R	25.67	052	1287 443	S 2010-Y20R	41.54	075	1287 153	S 3020-Y20R	27.81	111	1292 455	S 2500-N	47.74
001	1291 367	S 5030-R90B	8.55	036	1287 713	S 4010-Y30R	28.52	055	1287 804	S 3020-R90B	26.95	076	1287 733	S 3010-Y20R	32.80	112	1287 006	S 4502-R	26.57
002	1287 421	S 2040-B	29.26	043	1287 278	S 4000-N	26.62	064	1287 283	S 2030-Y10R	40.29	077	1294 429	S 6010-Y30R	14.51	113	1287 402	S 2005-Y30R	48.15
003	1287 119	S 2050-Y40R	28.29	044	1287 533	S 4502-R	22.53	068	1287 516	S 2040-G40Y	34.21	078	1287 685	S 2005-Y40R	51.64	114	1287 553	S 7010-Y50R	15.54
004	1287 932	S 3050-B50G	16.01	045	1287 533	S 5502-Y	14.12	072	1287 333	S 6005-Y30R	77.74	079	1287 517	S 2050-Y80R	23.84				
005	1287 132	S 1050-G60Y	49.23	046	1287 526	S 7000-N	7.93	073	1294 852	S 3020-Y10R	40.11	083	1289 258	S 5030-R90B	13.38				
029	1287 285	S 3010-Y30R	40.36	049	1287 435	S4005-G80Y	30.20	074	1287 505	S 2010-Y10R	21.62	110	1287 526	S 7000-N	8.74				

■ WESTERN EUROPE: Austria: Tarkett Holding GmbH, Niederlassung Wien – Tel. +43 1 47 88 062 ■ Belgium: Tarkett Belux Sprl – Tel. +32 16 35 98 80 ■ Denmark: Tarkett A/S – Tel. +45 43 90 60 11 ■ Finland: Tarkett Oy – Tel. +358 9 4257 9000 ■ France: Tarkett SAS – Tel. +33 1 41 20 42 49 ■ Germany: Tarkett Holding GmbH – Tel. +49 62 33 810 ■ Greece: Tarkett Monoprosopi Ltd – Tel. +30 210 6745 340 ■ Italy: Tarkett S.p.A. – Tel. +39 0744 7551 ■ Luxembourg: Tarkett GDL SA – Tel. +352 949 211 8804 ■ Netherlands: Tarkett BV – Tel. +31 416 685 491 ■ Norway: Tarkett AS – Tel. +47 32 20 92 00 ■ Portugal: Tarkett SA – Tel. +351 21 427 64 20 ■ Spain: Tarkett Floors S.L. – Tel. +34 91 358 00 35 ■ Sweden: Tarkett Sverige AB – Tel. +46 771 25 19 00 ■ Switzerland: Tarkett Holding GmbH – Tel. +41 043 233 79 24 ■ Turkey: Tarkett Aspen – Tel. +90 212 213 65 80 ■ United Kingdom: Tarkett Ltd – Tel. +44 (0) 1622 854 040 ■ EASTERN EUROPE: Baltic Countries: Tarkett Baltics: Tel. +370 37 262 220 ■ Czech Republic: Tarkett org. složka – Tel. +420 271 001 600 ■ Hungary: Tarkett Polska SP Z.O.O. magyarországi fióktelepe – Tel. +36 1 437 8150 ■ Poland: Tarkett Polska Sp. z o.o. – Tel. +48 22 16 09 231 ■ Russian Federation: ZAO Tarkett RUS – Tel. +7 495 775 3737 ■ Slovakia: Tarkett Polska, organizačná zložka – Tel. +421 2 48291 317 ■ South East Europe: Tarkett SEE – Tel. +381 21 7557 649 (44) 569 12 21 ■ Ukraine: Tarkett UA – Tel. +38 (0) 44 35 45 621 ■ ASIA AND OCEANIA: Australia: Tarkett Australia Pty Ltd – Tel. +61 2 88 53 12 00 ■ China: Tarkett Floor Covering (Shanghai) Co. Ltd. – Tel. +86 (21) 60 95 68 38 ext 841 ■ North East Asia: Tarkett Hong Kong Limited – Tel. +852 2511 8716 ■ India: Tarkett Flooring India Pvt. Ltd. – Bangalore – Tel. +91 80 4130 3793 – New Delhi – Tel. +91 11 4352 4073 – Mumbai – Tel. +91 22 2648 8750 ■ South East Asia: Tarkett Flooring Singapore Pte. Ltd. – Tel. +65 6346 1585 ■ AFRICA: Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ MIDDLE EAST: Tarkett Middle East: Tel. +961 1 51 3363/4 ■ Israel: Tarkett International: Tel. +39 1 41 20 41 01 ■ NORTH AMERICA: USA: Tarkett Inc. – Tel. +1 713 869 5811 / Johnsonite – Tel. +1 440 543 8916 ■ Canada: Tarkett Inc. – Tel. +1 450 293 173 ■ LATIN AMERICA: Brazil: Tarkett – Tel. 55 12 9954 7108 ■ Argentina - Chile - Uruguay: Tarkett Latam Mercosur – Tel. +54 11 47 08 07 72 / +54 9 11 44 46 88 82 ■ Bolivia - Colombia - Ecuador - Panama - Paraguay - Peru - Trinidad and Tobago - Venezuela: Tarkett – Tel. +55 11 9 8410 9310 / +55 11 95494 0069 ■ Mexico / Central America: Tarkett Latam Mexico – Tel. +55 11 98410 9310