



Safetred Universal Plus

Heterogenní protismyková vinylová podlahovina s ochrannou vrstvou Safety Clean PUR

Technická data	Normy	Safetred Universal Plus
Klasifikace	EN 685 Komerční Průmyslový EN 13845	Třídy: 34 43 ESf
Celková tloušťka	EN 428	2.5mm
Celková váha	EN 430	3 850 g/m ²
Povrch Safety Clean PUR		Ano
Skupina otěru	EN 13845	< 10% ztráta protismykových částic
Zbytkový otlak	EN 433	< 0.10mm
Nohy nábytku	EN 424	
Židle s pojezdovými kolečky	EN 425	Bez poškození
Rozměrová stálost	EN 434	< 0.10%
Zvlnění po zahřátí	EN 434	≤ 2mm
Reakce na požár	EN 13501-1 EN ISO 9239-1	Bfls1 s akrylátovým lepidlem na betonu > 0,8 kW/m ²
Protiskluznost	TRRL kyvadlo 4S (za vlhka) Drsnost povrchu DIN 51130	> 45 ≥ 35μm R11
Sklon ke vzniku statické el. Elektrický odpor	EN 1815 EN 14041	< 2kV na betonu Antistatické
Kročejový útlum	EN ISO 140-8 EN ISO 717/2 ΔLw	ΔLw = 6dB
Akustické zlepšení	NF S 31-074	Ln,e,w = 74dB
Barevná stálost	EN ISO 105-B02	7
Odolnost proti chemikáliím	EN 423	Velmi dobrá odolnost vůči běžným chemikáliím
Odolnost proti bakteriím		Obsahuje úpravu „biostat“ bránící růstu plísní a bakterií
Teplotní prostupnost Podlahové topení	EN 12524 DIN 52612	0,01m ² K/W Vhodné, teplota na povrchu podlahoviny nesmí překročit 27°C
Počet barev/ provedení		9
Balení	EN 426	Role: 15 bm x 2 m
Záruka výrobce na materiál		5 let od expedice z výroby