

TAPIFLEX STAIRS

TECHNICKÝ LIST

Tapiflex Stairs nabízí 22 dekorů a je 100% bez ftalátů. Celkové VOC emise jsou velmi nízké - méně než 10µg/m³. Kolekce je k dispozici v lepené verzi (18dB) a v samolepicím provedení (18dB) s 10 dekory, obě verze jsou ve formátu roli a mají 10ti letou záruku.

TECHNICKÁ DATA	NORMY	TAPIFLEX STAIRS	TAPIFLEX STAIRS SELF-ADHESIVE
KLASIFIKACE			
Klasifikace	EN 651	Heterogenní akustický vinyl	Heterogenní akustický vinyl
	EN ISO 10874	34-43	34-43
Třída otěruvzdornosti	EN 660-2	T	T
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY			
Celková tloušťka	EN ISO 24346	3.50 mm	3.50 mm
Celková hmotnost	EN ISO 23997	3670 g/m ²	3670 g/m ²
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN ISO 24340	1 mm	1 mm
Balení	EN ISO 24341	cca. 23 bm x 102 cm	cca. 23 bm x 102 cm
VLASTNOSTI DLE POŽADAVKŮ (EN 14041)			
Prohlášení o vlastnostech	EN 14041	0120-0025-DOP-2013-04	0120-0069-DoP-2014-12
Reakce na oheň	EN 13501-1	Bfl-s1 lepeno na A2fl nebo A1fl podklad (beton) Cfl-s1 lepeno na dřevitý podklad	Cfl-s1 lepeno na A2fl nebo A1fl podklad (beton) Cfl-s1 lepeno na dřevitý podklad
Sklon ke vzniku stat. elektřiny	EN 1815	≤ 2,0 kV	≤ 2,0 kV
Tepelný odpor	EN ISO 10456	0.04 m ² K/W	0.04 m ² K/W
Protiskluznost	EN 13893	µ ≥ 0,3	µ ≥ 0,3
TECHNICKÉ VLASTNOSTI			
Zbytkový otlak	EN ISO 24343-1	Požadovaná hodnota: ≤ 0.20 mm Nejlepší naměřená hodnota*: 0.10 mm Průměrná hodnota*: 0.17 mm	Požadovaná hodnota: ≤ 0.20 mm Nejlepší naměřená hodnota*: 0.10 mm Průměrná hodnota*: 0.17 mm
Kročejový útlum	NF EN ISO 717 / 2	ΔL _w = 18 dB	ΔL _w = 18 dB
Kročejová neprůzvučnost	NF S31-074	L _{TL,EW} < 65 dB - Třída A	L _{TL,EW} < 65 dB - Třída A
Protiskluznost(1)	DIN 51130	R10	R10
Nohy nábytku	EN 424	Bez poškození	Bez poškození
Židle s pojezdovými kolečky	ISO 4918	Bez poškození	Bez poškození
Zvlnění po zahřátí	EN ISO 23999	≤ 8 mm	≤ 8 mm
Barevná stálost	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Rozměrová stabilita	EN ISO 23999	< 0.10%	< 0.10%
Chemická odolnost	EN ISO 26987	Vysoká odolnost	Vysoká odolnost
Podlahové topení		Vhodné	Vhodné
EKOLOGICKÉ VLASTNOSTI VÝROBKU			
Celkové VOC emise	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m ³ (po 28 dnech)	≤ 10 µg/m ³ (po 28 dnech)
Formaldehyd	ISO 16000-3	≤ 10 µg/m ³ (po 28 dnech)	≤ 10 µg/m ³ (po 28 dnech)
Barvy		22	10

Výše uvedené informace mohou být změněny ve prospěch dalšího zlepšování. (01/18) *Informace jsou nezávazné

(1)Podle evropského nařízení č. 305/2011 o označování CE naleznete prohlášení o vlastnostech na našich internetových stránkách www.tarkett.com

Pokyny společnosti Tarkett týkající se instalace, čištění a údržby je nutno dodržovat. V případě dotazů se obraťte na místního obchodního zástupce.

CUSTOMS TARIFF : 4820 5000 00

