iQ Motion

Technický list

	Norma	iQ Motion (roll)	iQ Motion (tile)
Klasifikace			
Typ výrobku	ISO 10581	Homogenní PVC podlahové krytiny	
Obsah pojiva	ISO 10581	Typ I	
Komerční použití	ISO 10874	34 velmi vysoká zátěž	
Průmyslové použití	ISO 10874	43 vysoká zátěž	
Charakteristika			
Povrchová úprava		iQ PUR	
Obnova povrchu		Ano	
Celková tloušťka	ISO 24346	2 mm	
Tloušťka nášlapné vrstvy	ISO 24340	2 mm	
Celková hmotnost	ISO 23997	2800 g/m²	
Vlastnosti dle CE značení			
Prohlášení o vlastnostech	EN 14041	0019-0087-DoP-2025-09	
Reakce na oheň	EN 13501-1	Bfl-s1	
Reakce na oheň	EN ISO 9239-1	≥ 8 kW/m²	
Reakce na oheň	EN ISO 11925-2	Splňuje	
Sklon ke vzniku statické elektřiny	EN 1815	Antistatický (≤ 2 kV)	
Tepelný odpor	EN 12667	0.010 m²•K/W	
Protiskluznost (EN 13893)	EN 13893	Třída DS (μ ≥ 0,30)	
Technické vlastnosti			
Zbytkový otlak	EN ISO 24343-1	Požadovaná hodnota: ≤ 0.10 mm ≤ 0.02 mm	
Protiskluznost	EN 16165 Annex B (formerly DIN 51130)	R9/R10 - Pro více informací kontaktujte Tarkett	
Protiskluznost (EN 16165 Annex C)	EN 16165 Annex C (formerly BS 7976-2; Pendulum Test Slider 96)	Nízké riziko uklouznutí	
Pendulum	EN 16165 Annex C	≥ 36	
Čisté prostory	ISO 14644-1	ISO třída 4	
Židle s pojezdovými kolečky	ISO 4918	Vhodné	
Stálobarevnost vůči světlu	ISO 105-B02	≥ 7	
Rozměrová stálost	EN ISO 23999	Průměrná naměřená hodnota : ≤ 0.40 % pro role	Průměrná naměřená hodnota : ≤ 0.25 % pro dílce
Dekontaminace	ISO 8690 – DIN 25415	Vynikající	
Chemická odolnost	ISO 26987	Vynikající odolnost	
Odolnost vůči bakteriím	ISO 846 Part C	Nepodporuje růst	
Podlahové topení		Ano (maximum 27°C)	
Schválení pro mokré prostory	EN 13553 Annex A	Vodotěsnost	
Průměrná hodnota pevnosti svaru	EN 684	≥ 400 N/50mm	
Udržitelnost, životní prostředí a kvalita vnitřního ovzduší			
Recyklovatelné		Ano - odřezky a použité produkty prostřednictvím programu ReStart® (ISO 14021)	
Celkový recyklovaný obsah		25,5 %	
Uhlíková stopa (Cradle-to-Gate, EPD Modules A1-A3)		3,48 kg CO_2e /m²	
Total Carbon Footprint (EPD Modules A-D, incl. recycling scenario)		1,81 kg CO_2e /m²	
TVOC emise po 28 dnech	EN 16516	Platinum (≤ 10 µg/m³)	
Emise formaldehydu		E1	
Rozměry a vzory			
Role		Role 2 x 23 m	
Čtverec			Čtverec 610 mm x 610 mm - 14 Čtverec=5,2 m²/karton - 40 karton/paleta
Počet dostupných dekorů		16	16

Výše uvedené informace podléhají úpravám ve prospěch dalšího zlepšování (04/06/2026). Podle evropského nařízení č. 305/2011 o značení CE jsou prohlášení o vlastnostech k dispozici na našem webu https://www.tarkett.cz. Dodržujte pokyny společnosti Tarkett týkající se instalace, čištění a údržby. Pokyny získáte od společnosti Tarkett na uvedené adrese.